



**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics



## Техническая спецификация

# NATURAQUA MOBILACK

## Водоразбавимый лак для мебели

### Описание:

Акриловый лак на водной основе для обработки древесины в интерьерах. Материал готов к применению как однокомпонентный продукт. При необходимости может быть усилен катализатором Borma Catalyst 4100-2K в отношении 10 : 1. Материал не содержит летучих органических веществ, не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Специально разработан для мебели. Может быть использован в качестве основы, и в качестве лака на любых видах необработанной древесины. Готов к применению, позволяет достичь отличной прозрачности, устойчив к химическим и механическим воздействиям.

### Физико-химические свойства:

<b>Внешний вид:</b>	- компонент А: полупрозрачная белесая жидкость - компонент В: прозрачная жидкость
<b>Уровень катализатора:</b>	A : B = 10 : 1
<b>Температура нанесения:</b>	от +5 °C до +30 °C
<b>Уровень блеска:</b>	глянец / сатин / шелковисто-матовый / матовый
<b>Жизнеспособность смеси:</b>	2 – 3 часа после приготовления
<b>Сушка наотлип:</b>	≈ 30 минут
<b>Время сушки:</b>	- до последующего слоя ≈ 4 - 6 часов - до складирования ≈ 24 – 36 часов - до транспортировки ≈ 7 – 10 дней
<b>Расход:</b>	≈ 80 – 100 мл/кв.м. на слой
<b>Очищение:</b>	вода

### Способ применения:

#### Подготовка поверхности:

Отшлифуйте мебель до получения гладкой и чистой поверхности, без следов масла, жира, воска, силикона или остатков старого лака.

Нанесите связующее для приготовления шпаклевки на водной основе NATURA HOLZMASSE BASE для выравнивания поверхности, устранения дефектов, а также для обеспечения однородности впитываемости древесины. Спустя 1-2 часа отшлифуйте поверхность абразивной бумагой зерном 120-180. Перед нанесением лака рекомендуется обработать поверхность при помощи aspirатора от остатков пыли, затем протереть поверхность тканью.

На гладкую и предварительно отшлифованную поверхность, очищенную от масла, жира, воска, силикона, остатков старого лака нанесите лак MOBILACK в два или три слоя из расчета 80-100 мл/м<sup>2</sup>, в зависимости от желаемого результата.



**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics

**Способ применения:**

**Нанесение однокомпонентного состава:** Нанесите слой лака, по истечении 12 часов обработайте поверхность шлифовальной бумагой (размер зерна 220), тщательно удалив остатки пыли при помощи aspirатора, после обработайте антистатической тканью. Нанесите второй слой лака MOBILACK.

**Нанесение двухкомпонентного состава:** Смешайте лак и отвердитель NT 4100-2K в пропорциях 10:1, тщательно перемешайте, затем добавьте воды, желательно дистиллированной, в соотношении 5-10%, и снова тщательно перемешайте. Через 10 минут нанесите полученную смесь на паркет. По истечении 12 часов обработайте поверхность шлифовальной бумагой (размер зерна 220), тщательно удалив остатки пыли aspirатором, затем обработайте антистатической тканью. Нанесите второй слой лака

**Дополнительная информация**

Перед применением необходимо довести материал до комнатной температуры.

Не рекомендуется длительное хранение емкостей с частично использованным материалом.

Для работ с материалом используйте чистый инструмент и емкости.

Для получения однородного покрытия рекомендуется наносить материал равномерно толстым слоем, относительно рекомендованного количества.

При работе с пористой древесиной, нанесите материал в три слоя.

**Обслуживание и уход:** необходимо периодически ухаживать за паркетом, обработанным лаком Parkettlack. Для очищения рекомендован очиститель для паркета Borma Parquetcleaner. Для защиты поверхности и придания дополнительной твердости и блеска рекомендован паркетный воск на водной основе Borma Parwachs.

**Внимание**

- материал предназначен только для профессионального использования.
- проверить материал на совместимость (цвет, содержание масла и смол) с древесиной.
- для получения равномерного покрытия необходимо полностью удалить остатки старого покрытия
- Контролируете комнатную температуру и влажность древесины
- Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей в течение первых 3 часов после нанесения, избегайте сквозняков.

**Упаковка:**

Материал представлен в банках объемом 1л., 5 л., 25 л.

**Хранение:**

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, в закрытой таре. Держать вдали от источников тепла и прочих источников воспламенения. Беречь от замерзания.

**Внимание:**

Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.

